



Typenübersicht Schaumstoffe



Typenübersicht

Type	Raumgewicht Brutto kg/m ³	Stauchhärte bei 40 % Verformung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Farbe	FMVSS 302 ¹
Polyether							
CA 1623	16	2,3	2840	2040	1200	Weiß	
CA 1715	17	1,5	3000	2150	1200	Weiß	
CA 2335	23	3,5	2840	2040	1160	Hellblau	
CA 2538	25	3,8	2840	2040	1160	Weiß	
CA 2545	25	4,5	2840	2040	1160	Anthrazit	
CA 3030	30	3,0	2840	2040	1160	Hellblau	
CA 3037 F	30	3,4	2120	2040	1150	Dunkelgrau	Ja
CA 3045	30	4,5	2840	2040	1160	Weiß	
CA 3515	36	1,5	2040	2200	850	Gelb	
CA 3530	35	3,0	2840	2040	1160	Hellgrün	
CA 3542	35	4,2	2840	2040	1160	Rosa	
CA 3555	35	5,5	2840	2040	1200	Blau	
CA 4032	40	3,2	2040	2040	1100	Braun	
CA 4042	40	4,2	2040	2040	1100	Gelb	
CA 4052	40	5,2	2840	2040	1150	Weiß	
CA 4080	40	8,0	2500	2040	1150	Weiß	
CA 5075	50	7,5	2040	2040	1000	Gelb	
CA 65110	65	11,0	2100	2040	650	Grau	
Verbund							
CV 80	80	9,0	2150	1550	700	Meliert	
CV 100	100	15,0	2040	1040	700	Meliert	
CV 120	120	20,0	2040	1040	700	Meliert	
CV 140	140	31,0	2040	1040	600	Meliert	
CV 160	160	38,0	2040	1040	600	Meliert	

¹= Brandverhalten entspricht der Norm

Alle Angaben sind Durchschnittswerte und unterliegen den handelsüblichen Toleranzen
änderungen der mechanischen Eigenschaften behalten wir uns vor.

